

HF-KLEBER

Eigenschaften:

HF-KLEBER ist ein zähflüssiger Haftkleber auf Polychloropren-Basis, der speziell zum Fixieren von Quellgummi-Profilen auf Beton oder Stahl entwickelt wurde.

Durch seine Rohstoffbasis wird beim Aufkleben von Quellgummi-Profilen eine hohe Anhaftung erreicht, da die Quellgummi-Profile ebenfalls aus Polychloropren bestehen.

Technische Daten:

Stoffdaten:

Konsistenz	flüssig	
Farbe	klar	
Geruch	lösemittelartig	
Spezif. Dichte (23°C)	ca. 0,9 g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Dyn. Viskosität (23°C)	ca. 4300 mPas	DIN EN ISO 2555
Verarbeitungstemperatur	5 - 30°C	Bauteiltemperatur

Verarbeitung:

Die Untergründe müssen trocken, fest, tragfähig, sauber und frei von trennenden Substanzen (Fette, Öle etc.) sein.

Der *HF-KLEBER* wird mit einem Pinsel oder glattem Spachtel dünn aufgetragen. Nach der Abluftzeit wird das Quellgummi eingedrückt. Je nach Breite der Auflagefläche des zu verklebenden Quellgummi-Profiles sowie der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes sind ca. 30 bis 40 g/lfm. erforderlich.

Sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Taubildung auf dem Klebstoff-Film führen. Dadurch wird eine Verbindung der zu verklebenden Teile verhindert.

Der *HF-KLEBER* sollte nicht bei rauhen und/oder feuchten Untergründen verwendet werden. Bei diesen Bedingungen ist die Kleb- und Dichtmasse *FIX-O-FLEX* dem *HF-KLEBER* vorzuziehen.

Sicherheitshinweise:

HF-KLEBER enthält Lösemittel und ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Gefahr: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Lieferform:

660 g-Blechdose

Großgebände auf Anfrage.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung zwischen 5 und 15°C in den verschlossenen Originalgebänden, vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ist das Produkt ca. 9 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
D-22848 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78
e-mail info@tph-bausysteme.com
Web www.tph-bausysteme.com